

JETREX - TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU - tento výrobkový list nahrazuje dřívější vydání - stav červen 2002.

POPIS MATERIÁLU	S coatingem					BEZ coatingu			
	J-V 90	J-FWG 75	J-FTG 100	J-PM 120	J-FPG 210	J-VG 75 J-VAG 75	J-VM 75 J-VAM 75	J-VG 80 J-VAG 80	J-VM 80 J-VAM 80
1. PVC, měkčený polymer (kalandrovaný)						•	•		
2. PVC, měkčený monomer (kalandrovaný)	•							•	•
3. PETP, polyester		•	•						
4. Speciální papír				•	•				
Tloušťka samotné fólie mm ± 0,01	0,090	0,075	0,10	120 g/m²	210 g/m²	0,075	0,075	0,08	0,08
Permanentní akrylátové lepidlo, bez rozpouštědel, pH - neutrální	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VLASTNOSTI MATERIÁLU									
Smršťování v % DIN 30646 (168 h/+ 80 °C)	≤ 0,5					≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,5	≤ 0,5
Odolnost proti chemikáliím	viz. tabulka chemické odolnosti								
Exteriérová životnost DIN 53387 (v letech)						5	5	3	3
VLASTNOSTI PŘI ZPRACOVÁNÍ									
Tisk dye inkousty	•	•	•	•	•				
Tisk pigment inkousty	•			•					
Tisk solvent inkousty						•	•	•	•
Teplota při zpracování min. + 5 °C max + 30 °C (počáteční a konečná lepivost při nižších teplotách silně zpomalena)	Nejllepší lepivost na zcela hladkých, odmaštěných a bezprašných, čistých podkladech, možnost poškození fólie při zbytkách rozpouštědel na lakovaných a nebo rozpouštědly čistěných plochách, redukována lepivost na nepolárních materiálech, např. PE/PP. Pro mokrou aplikaci nedoporučujeme přidávat do vody žádné přísady (saponáty apod.).								
JINÉ POKYNY									
Pokud možno skladovat vertikálně, v chladu a suchu, chránit před účinky UV - záření. Skladovatelnost 12 měsíců při teplotě 15 - 20 °C a 55 - 60 % poměrné vlhkosti.									
POKYNY PRO ÚDRŽBU - pravidelné čištění jemnými prostředky, např. teplou vodou s dostupným saponátem (slabý roztok), lihem.									
Lesklé fólie se čistí lépe než matné. Pro vnější použití doporučujeme naše lesklé fólie.									

Další výsledky zkoušek nebo přehledy dat na vyžádání. Všechny výše uvedené údaje v našich prospektech výrobků jsou založeny na našich dnešních znalostech a zkušenostech a neznamenají žádné zajištění určitých vlastností našich výrobků.

Neosvobozují zpracovatele od vlastních zkoušek a pokusů vzhledem k množství různých vlivů při zpracování našich výrobků.